

DEMANDIT METALLIC

DS.FR.04.54.05

Peinture acrylique pour façade avec effet métallisé



CONDITIONS D'APPLICATION

Avec une humidité relative de 55%, la température de l'air et du support au moment de l'application de la peinture Demandit Metallic et pendant les 48 heures qui suivent ne doit pas être inférieure à +7° C ni supérieure à +25° C.

Pendant et après les travaux jusqu'au séchage complet protéger la peinture des conditions climatiques (vent, précipitations, température élevée, brume, etc.).

Ne pas utiliser Demandit Metallic sur des surfaces horizontales exposées à la pluie. La pente minimale autorisée est de 27 degrés. Ne pas utiliser le produit au-dessous du niveau du sol.

Il est conseillé de laver les outils à l'eau directement après l'application du produit.

UTILISATION

La peinture Demandit Metallic est un revêtement extrêmement résistant qui apporte à la façade un effet brillant métallisé. Elle est utilisée en couche supérieure sur les enduits PMR associés à la peinture Demandit, les enduits de lissage Skimit associés à la peinture Demandit ou aux primaires Color Prime, ainsi que sur du béton préalablement crépi, sur des murs maçonnés et des enduits traditionnels.

QUALITÉS ET PARAMÈTRES TECHNIQUES IMPORTANTS

Densité :	1,08 ÷ 1,15 g/cm3
Granulométrie maximale :	8,8 ÷ 9,3
Demandit Metallic :	<ul style="list-style-type: none">- protège durablement la surface des conditions climatiques- apporte un effet métallisé- produit un résultat spectaculaire sur les façades- a une faible absorption d'eau- assure une très bonne couverture- résiste parfaitement aux frottements

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT

Peinture acrylique pour façade. Elle assure un revêtement homogène et apporte un effet métallisé à la façade.

COULEURS

Disponible en 20 couleurs

POIDS/EMBALLAGE

16,32 kg net/ seau

RENDEMENT

0,35 – 0,40 kg/m2

Le rendement a été déterminé par un professionnel agréé. Le rendement réel dépendra en grande partie du type et de la préparation du support, des conditions climatiques, de la méthode utilisée et de l'expérience de l'opérateur.

dryvit 

DEMANDIT METALLIC

DS.FR.04.54.05

Peinture acrylique pour façade avec effet métallisé

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être lisse, propre, sèche, homogène, libre de dépôts d'oxyde, d'efflorescences, de tâches de gras et autres substances qui pourraient rendre difficile l'application. Il est possible d'appliquer la peinture Demandit Metallic sur des revêtements Dryvit neufs ou anciens. Les revêtements frais doivent être totalement secs. La couleur du revêtement neuf sur le point d'être peint doit s'approcher de celle de la peinture. Dans tous les cas, appliquer le primaire Color Prime ou la peinture Demandit. La peinture Demandit Metallic permet d'obtenir des panneaux d'aspect métallisé. Des dimensions de 1,2 m x 1,2 m maximum garantissent un meilleur résultat. Avant application sur un support tel que béton, murs maçonnés ou enduits traditionnels, poser un revêtement Dryvit, puis appliquer la préparation Color Prime ou Demandit.

PRÉPARATION AVANT L'APPLICATION

Avant application, mélanger la peinture à basse vitesse (400-500 tours /min) au moyen d'un mélangeur propre en acier inox pendant 1 à 1,5 min. Ne pas aérer la peinture. Une petite quantité d'eau peut être ajoutée uniquement en cas de pulvérisation.

MODE D'EMPLOI/APPLICATION

Faire un test sur une surface assez importante pour évaluer le résultat final. Appliquer Demandit Metallic au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. Pendant l'application au pinceau (100% nylon) ou au rouleau à poil court, exécuter les derniers mouvements toujours dans le même sens afin d'obtenir une surface lisse. Il est recommandé d'utiliser un appareil de pulvérisation avec un double réglage de la pression. Tenir la buse à env. 25 cm du mur. Pulvériser la peinture d'un mouvement lent, décidé, afin que les bandes de peinture successives se superposent. Réaliser la pulvérisation par des mouvements en croix, d'abord horizontaux, ensuite verticaux.

CONDITIONS ET TEMPS DE STOCKAGE

Stocker le produit dans son conditionnement d'origine fermé, par températures de 7 °C. à 38 °C., pendant une période maximum de 12 mois à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage. Protéger les seaux de toutes les opérations de manutention et de l'influence directe des rayons du soleil.

TEMPS DE SÉCHAGE

6 heures environ (température de +20 °C, humidité relative de 55%). Le temps de séchage peut augmenter par température inférieure et avec un taux supérieur d'humidité. Appliquer une deuxième couche après 6h de pause.

ENTRETIEN

Il est possible de laver une surface peinte à la peinture Demandit Metallic avec la préparation Algo Stop. Rincer la surface lavée à l'eau claire. Pression de lavage: 120 atmosphères maximum. Distance de la buse du mur lavé : 0,4-0,5m.

ADMISSION À L'USAGE

Produit conforme à :
PN-C-81913:1998
Le produit possède l'Attestation d'Hygiène PZH :
HK/B/0860/01/2014

Les informations ci-dessus sont conformes aux spécifications relatives à la mise en œuvre des systèmes Dryvit et sont fournies de bonne foi. Dryvit ne pourrait être tenu responsable des travaux du concepteur et de l'applicateur. Afin de s'assurer que les informations dont vous disposez sont toujours à jour, nous vous invitons à nous contacter. La fiche technique numéro DS.FR.04.54.05 remplace la fiche technique numéro DS.54.04.4805.