

PRIME DECO

Sous-couche pour peinture intérieure



CONDITIONS D'APPLICATION

Avec une humidité relative de 55%, la température de l'air et du support au moment de l'application de Primo Deco S et pendant les 12 heures qui suivent ne doit pas être inférieure à +7° C, ni supérieure à +25° C. Il est conseillé de laver les outils à l'eau directement après l'application du produit.

UTILISATION

Prime Deco est recommandée comme sous-couche d'intérieur pour les supports minéraux afin de coordonner la couleur du support avec le revêtement Dryvit Deco.

QUALITÉS ET PARAMÈTRES TECHNIQUES IMPORTANTS

Densité :	1,49g/cm3
pH :	8,0 + 8,6
PrimeDeco :	<ul style="list-style-type: none">- facilite l'application des revêtements intérieurs Dryvit Deco- équilibre l'absorption du support- augmente la stabilité du revêtement appliqué- améliore l'effet de couleur- résiste aux frottements – classe 1

DS.FR.15.04.55.09



DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT

Sous-couche pour peinture intérieure acrylique, prête à l'emploi. Forme une surface homogène qui garantit une absorption uniforme et corrige la couleur du support.

COULEURS

Blanc

POIDS/EMBALLAGE

17,36kg et 4,34 kg net/ seau

RENDEMENT

0,2 – 0,25 kg/m2/m2

Le rendement a été déterminé par un professionnel agréé. Le rendement réel dépendra en grande partie du type et de la préparation du support, des conditions climatiques, de la méthode utilisée et de l'expérience de l'applicateur..

dryvit 

Sous-couche pour peinture intérieure

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être lisse, propre, sèche, homogène, libre de dépôts d'oxyde, d'efflorescences, de tâches de gras et autres substances qui pourraient rendre l'application difficile. Retirer la peinture ou les autres fragments non adhérents au support.

PRÉPARATION AVANT L'APPLICATION

Directement avant l'application, mélanger le revêtement au moyen d'un mélangeur propre en acier inox basse vitesse (400-500 tours /min). Durée de mixage: 1-1,5 min. Ne pas ajouter d'eau à Prime Deco.

MODE D'EMPLOI/APPLICATION

Appliquer Prime Deco à la brosse ou au rouleau.

CONDITIONS ET TEMPS DE STOCKAGE

Stocker le produit dans son conditionnement d'origine fermé, par températures de 7 ° C. à 38 ° C., pendant une période maximum de 24 mois à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage. Protéger les seaux de toutes les opérations de manutention et de l'influence directe des rayons du soleil.

TEMPS DE SÉCHAGE

48 heures environ (température de +20 ° C, humidité relative de 55%). Le temps de séchage peut augmenter par température inférieure et avec un taux supérieur d'humidité.

ENTRETIEN

Non applicable

ADMISSION À L'USAGE

Produit conforme à :
PN-EN 13300:2002 et PN-C-81914:2002
Le produit possède l'Attestation d'Hygiène PZH :
HK/B/0119/02/2015

Les informations ci-dessus sont conformes aux spécifications relatives à la mise en œuvre des systèmes Dryvit et sont fournies de bonne foi. Dryvit ne pourrait être tenu responsable des travaux du concepteur et de l'applicateur. Afin de s'assurer que les informations dont vous disposez sont toujours à jour, nous vous invitons à nous contacter.